

HADROSYSTEM H-GF



- Do profesjonalnego zabezpieczania w lakierniach nowych ram i mostów samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, samochodowych zbiorników powietrza, elementów produkowanych w odlewniach oraz do renowacji stalowych bram, ogrodzeń, ram okiennych itp.
- Jest to wyrób do jednowarstwowego zabezpieczenia antykorozyjnego

Przewidywany okres trwałości do 5 lat dla atmosferycznych środowisk C-4 wg normy ISO 12944-2

Kolejność warstw	Nr karty informacji technicznej	Nazwa wyrobu	Grubość na sucho w μm	Zużycie teoretyczne dla minimalnej grubości l/m^2
			Grubość na mokro w μm	
1	2	3	4	5
I	9	Gruntofarba syntetyczna modyfikowana przeciwkorozyjna schnąca 1h/60°C i 0,5h/80°C i na powietrzu* HADROFARB GF półmat	60-70	0,15
			ok. 120-140	

*system dotyczy farby schnącej na powietrzu

RAMOWA TECHNOLOGIA MALOWANIA:

Przygotowanie i nakładanie poszczególnych wyrobów HADROSYSTEMU:	<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z kartami informacji technicznej wyrobów - numery kart w tabeli kolumna nr 2
Przygotowanie powierzchni:	<p><u>I. NOWE POWIERZCHNIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dla profesjonalnych lakierni powierzchnie pokryte kateforetycznie lub bonderyzowane – fosforanowane <p><u>II. RENOWACJA CZĘŚCIOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • powierzchnię starannie oczyścić za pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych do stopnia przygotowania PSt 2 wg PN- ISO 8501-2 • mocno przylegające powłoki lakierowe powinny być nie naruszone • z pozostałych części powierzchni usunąć słabo przyczepne powłoki lakierowe, zgorzelinę walcowniczą, rdzę oraz substancje obcego pochodzenia • dopuszcza się nakładanie gruntofarby HADROFARB GF na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy • powierzchnia do malowania powinna być sucha, pozbawiona zanieczyszczeń powierzchniowych, starej tłuszczącej się słabo przyczepnej powłoki, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, pyłów, olejów i smarów
Nakładanie HADROSYSTEMU	<ul style="list-style-type: none"> • na przygotowaną jw. powierzchnię nałożyć natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym) gruntofarbę HADROFARB GF rozpoczynając nakładanie od krawędzi • malować sposobem krzyżowym metodą „mokro na mokro” (tzn. poziomymi i pionowymi pasami 2-3 razy), tak aby grubość powłoki mierzona przyrządem grzebieniowym na mokro wynosiła 120-140μm (grubość na sucho 60-70μm).
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> • dopuszcza się nakładanie gruntofarby pędzlem lub wałkiem szorstkowłosym